

## ALLPROTEC® HARMONY BLUE

### KURZINFORMATION

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Produktname       | Allprotec® Harmony Blue                          |
| Artikelnummer     | 9607                                             |
| Material          | Nitril (NBR) silikonfrei                         |
| Farbe             | blau                                             |
| AQL               | 1,5                                              |
| Innenverarbeitung | puderfrei                                        |
| Außenverarbeitung | glatt mit gekörnten Fingerspitzen                |
| Allgemeine Infos  | unsteril, beidhändig tragbar, Rollrand           |
| Verpackung        | 100 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton |



### GRÖSSE

### BREITE

### EAN

### ARTIKEL-NR.

|           |             |               |         |
|-----------|-------------|---------------|---------|
| S (6-7)   | 80 ± 10 mm  | 4260227052282 | 9607/S  |
| M (7-8)   | 95 ± 10 mm  | 4260227052299 | 9607/M  |
| L (8-9)   | 110 ± 10 mm | 4260227052305 | 9607/L  |
| XL (9-10) | 110 >/= mm  | 4260227052312 | 9607/XL |

### Länge

min. 240 mm

### CHEMISCHE RISIKEN

EN ISO 16523-1-2015  
Permeation Level

EN ISO 374-4:2019  
Degradation (mean value)

|                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| K Sodium Hydroxide 40%             | 6 | +1,4 %  |
| P Hydrogen Peroxide 30%            | 6 | +24,0 % |
| T Formaldehyde 37% in Methanol 10% | 6 | +10,9 % |

### TYP B

ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016  
+A1:2018/Type B



virus



KPT

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Materialstärke  | eine Lage (in mm) |
| Finger          | mind. 0,045       |
| Handinnenfläche | mind. 0,04        |
| Manschette      | mind. 0,03        |

### Physikalische Eigenschaften

|                     | Vor der Alterung | Nach der Alterung<br>22 ± 2 h bei 100 ± 2°C) |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Zugfestigkeit (Mpa) | 13               | 13                                           |
| Restpuder (mg)      | </= 2            | </= 2                                        |

### CE-ZERTIFIZIERUNG

PSA VO (EU) 2016/425 CAT III  
gemäß Baumusterprüfung  
777/11521-02/E27-01 (SATRA/NB 2777)  
Angewandte Normen: DIN EN ISO 21420:2020,  
EN ISO 374-1:2016/B;  
EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016

Vorhandene Zusatzqualifikationen gemäß  
vorliegenden Prüfberichten & Zertifikate ohne  
Anwendung:  
EN 16523-1:2015; EN 374-2:2014;  
VO(EU) 1935/2004; VO (EU) 10/2011 ;  
EN 1186-1/-9/-14 :2002 ; LFGB §30+31/2005; BfR;  
EN 13130-1:2004; AFPS GS 2014:01; EN 455-1:2000;  
EN 455-2/-3 :2015; ISO 13485:2016



### LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in  
der Originalverpackung lagern und vor  
Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und  
Ozon schützen.

### ANWENDUNG/ BRANCHEN

Hygienearbeiten & Gastronomie

Glasindustrie & Lackierarbeiten

Nahrungsmittelindustrie

Rettungsdienste, Pflege, Labore

Krankenhaus, Medizintechnik

### UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6  
30179 Hannover  
Deutschland

### WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: [info@allprotec.de](mailto:info@allprotec.de)  
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

### SCAN MICH

Alle Informationen  
online & überall  
einfach einsehen

